



Collins Pine FreeForm®



- 经 FSC®-认证的刨花板
- 申报产品
- 高松木含量
- CARB 豁免
- 符合环境保护局《有毒物质污染控制法》第六条
- 100% 工业后再循环/回收内容物
- 防潮
- NAF—不添加甲醛



寻找我们认证的木制品
FSC®-C002971





Collins Pine FreeForm® MR50 刨花板

CollinsWood.com

MR50 板材是经FSC认证的NAF、CARB豁免，含100%工业后/未日用回收和再生纤维，是市场上首款MR50级刨花板。

- 出众的机加工性能—可以延长刀具寿命
- 一致的浅棕色—适合薄纸张和密胺树脂
- 无细边—板材在打磨后锯切
- 符合环境保护局《有毒物质污染控制法》第六条



SCS 批准
SCS-NAF-04354
不添加甲醛



物理性质

密度	49磅/立方英尺
断裂模量	2,738 psi
弹性模量	453,000 psi
内部结合力	167 psi
表面螺钉拉力	339 磅
边缘螺钉拉力	261 磅

尺寸/厚度

施压尺寸	5' x 24'
厚度	5/8" 至 1-1/8"
厚度公差	目标平均厚度 ±.003"
长度/宽度公差	1/16"
垂直度公差	每英尺板材宽度 1/32"

物理性能采用 ASTM D 1037-06a 法测试。符合 ANSI A208.1-2016。

* Collins 现在生产的产品符合 ANSI A208.1-2016 刨花板规范中规定的防潮特性。

Collins 松木 FreeForm® 刨花板通过了严格的厚度膨胀和高龄/退化 MR50 标准。仅限于厚度为 3/4" 的板材，其提供 M2 级。

截至目前，MR50 只能通过制造商生产纤维板来实现。我们的 NAF 树脂确保产品获得第三方认证的 CARB 豁免。

信息与销售

Mike Shuey

mshuey@collinsco.com
503.826.5222

Janeene Ryckewaert

jryckewaert@collinsco.com
541.885.3217

Jeff Everitt

jeveritt@collinsco.com
971.801.5138

COLLINSWOOD® FSC

Klamath Falls (俄勒冈州波特兰市) 制造

- 硬木木材
- 软木木材
- Collins 松木刨花板
- Collins 松木 FreeForm MR50®
- TruWood® 壁板 | 镶边

 100% 回收材料/50% 日用后/加工，无氯漂白 07.18



1855 年成立